


Datenblatt für: TEROSON MS 222 310ml Kartusche



TEROSON MS 222 310ml Kartusche TEROSON® MS 222 Unterfütterungs-Dichtstoff, beige

TEROSON® MS 222 ist ein beiger, lösungsmittelfreier, geruchloser, feuchtigkeitshärtender 1K-Unterfütterungs-Dichtstoff auf Basis silanmodifizierter Polymere, der zu einem weichelastischen Produkt aushärtet. Hautbildungs- und Aushärtezeit sind abhängig von Luftfeuchtigkeit und Temperatur; die Aushärtezeit wird auch durch die Fugentiefe beeinflusst. Das Produkt ist frei von Isocyanaten, Silikonen und PVC. - Frei von Isocyanaten, Silikonen und PVC - Lösungsmittelfrei - Nach der Aushärtung weichelastisch

Art.Nr. (L)	A00452816
Art.Nr. (H)	TEROSON MS 222 310ml Kartusche
EAN / Barcode	 4058093020319
Ihr Preis	auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Dichte	ca. 1,3 g/cm ³
Durchhärtung in 24h	ca. 2,5 mm
Einsatztemperaturbereich	-50°C bis +80°C
Farbe	beige
Gebindebezeichnung	Kartusche
Hautbildungszeit	ca. 25 bis 40 Min.
Kurzbezeichnung	TEROSON MS 222 Dichtstoff